

# PERMO® Extreme RS SK<sup>2</sup>

Écran de sous-toiture pour toitures à faible pente




## DOMAINE D'APPLICATION

PERMO® extreme RS SK<sup>2</sup> est un écran de sous-toiture pour faibles pentes (jusqu'à 15°C), à haute perméabilité à la vapeur d'eau, à mettre en oeuvre par collage, qui répond aux exigences les plus élevées et permet la réalisation d'une sous-toiture étanche à la pluie. Par sa résistance aux températures élevées, la membrane convient également pour une mise en oeuvre sous les modules solaires.



Résistance à l'eau



Hautement perméable à la vapeur d'eau

## AVANTAGES DU PRODUIT

- Haute perméabilité à la vapeur d'eau (valeur Sd 0.08 m) double bandes autocollantes (associées aux accessoires du système) permettent un collage des recouvrements durable, étanche au vent et à l'eau
- Tenue en température jusqu'à 80°C
- Le bord d'étanchéité garantit la qualité du recouvrement et une meilleure évacuation de l'eau
- Imperméabilité élevée à l'eau (colonne d'eau > 4500 mm) avec contrôle de résistance à la pluie battante
- Sous-toiture Classe S1 suivant NIT 251 du CSTC

## DONNÉES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES

Grammage	240 g/m <sup>2</sup>	
Réaction au feu, EN 13501-1, EN 11925-2	E	
Résistance à la pénétration de l'eau, EN 1928	W1	
Transmission de la vapeur d'eau sd, EN12572	0,08 m	
Résistance à la pénétration de l'air	< 0,1 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> h 50 Pa	
Résistance en traction sens longitudinal / transversal, EN 12311-1	310 N / 5 cm	360 N / 5 cm
Allongement sens longitudinal / transversal, EN12311-1	45 %	55 %
Résistance à la déchirure au clou, EN12310-1	215 N	200 N
Tenue en température	- 40°C / + 100°C	
Imperméabilité (test de la colonne d'eau), EN 20811	> 4500 mm	
Composition	Membrane à coller bicouche constituée d'un voile PES d'une résistance exceptionnelle à la déchirure, recouvert d'une enduction spéciale monolithique.	
Normes / Certifications	Marquage CE conforme à la norme EN 13859-1 / Normes d'application couvertures NBEN 1304, 490 et 492 / NIT 186, 202, 219 et 251	
Dimensions / poids du rouleau	1,5 m x 50 m / environ 18 kg / 75 m <sup>2</sup>	
Conditionnement	1500 m <sup>2</sup> par palette soit 20 rouleaux	
Ref / Codes EAN	ref: KU0171-11	Code EAN produit: 4027822715604 Code EAN palette: 4027822715611

### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



#### Permo® TR Plus

Bande adhésive universelle pour le collage des recouvrements transversaux et joints en T, 60 mm x 25 m; simple face. KU 0121-1



Manchon de raccord pour conduit de ventilation DN100 / DN125 KU8001



#### Pasto® colle étanche

Cartouche 310 ml pour le raccord avec murs - KU0128



#### PERMO® seal

Complément d'étanchéité au clou entre contre-lattes et écran de sous-toiture. Consommation 50 m, bouteille 1000g - KU0129-1