

Le seul pare-vapeur existant avec bandes autocollantes intégrées pour sarking PIR/PUR



DOMAINE D'APPLICATION

Wallint® T100 SK² est un pare-vapeur robuste qui convient idéalement pour une mise en oeuvre sous le complexe isolant sarking revêtu de feuille d'aluminium ou bitume. Wallint® T100 SK² est utilisé lorsqu'un pare-vapeur de résistance et de valeur Sd élevée est recherché.

À l'extérieur, le Wallint® T100 SK² est posé sous le complexe isolant sarking. La double bande d'encollage intégrée permet une étanchéité à l'air des joints de chevauchement. Tous les recouvrements non-scillés sont encollés avec le Permo® TR.

AVANTAGES DU PRODUIT

- Convient idéalement pour sarking PIR/PUR
- Résistance très élevée jusqu'à 950 N/5 cm
- Résiste à la pluie battante
- Étanchéité à l'air grâce à l'encollage des 2 bandes autocollantes intégrées
- Pare vapeur Classe E3 suivant NIT251 du CSTC

DONNÉES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES

Masse surfacique EN 1849-2	env. 140 g/m ²	
Réaction au feu, EN 13501-1, EN11925-2	E	
Résistance à la pénétration de l'eau, EN 1928	W1	
Résistance à la pénétration de l'air	< 0,1 m ³ /m ² h 50 Pa	
Transmission de la vapeur d'eau sd, EN 12572	> 100 m	
Perméabilité à la vapeur d'eau	< 0,39 g/m ² /24h	
Résistance en traction longitudinale / transversale, EN 12311-1	950 N/5 cm	700 N / 5 cm
Allongement sens longitudinal / transversal, EN12311-1	60 %	70 %
Résistance à la déchirure au clou longitudinale / transversale, EN 12310-1	280 N	280%
Tenue en température	-40 °C /+80 °C	
Imperméabilité (test de la colonne d'eau), EN 20811	> 2500 mm	
Dimensions / poids du rouleau	1,50 x 50 m / environ 11 kg / 75 m ²	
Conditionnement	3750 m ² par palette soit 50 rlx	
Ref / Code EAN	ref: KU0068-11	Code EAN produit 4027822701676 CODE EAN palette 4027822701669

1) Un pare-vapeur / écran de sous-toiture n'est pas prévu pour l'étanchéité à long terme et doit être recouvert sous 4 semaines. Sous réserve de tous changements techniques 04/2013.

Rev FR-2015 : Nous déclinons toute responsabilité quant aux éventuelles fautes de frappe. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression. Toute publication même partielle est interdite sans l'autorisation de Klöber. ®Marque déposée de Klöber GmbH.